



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»

Санітарно-гігієнічна лабораторія відділу дослідження фізичних і хімічних факторів
Атестат про акредитацію відповідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 від 12.12.2016 № 2Н1347
04050, м. Київ, вул. Герцена, 31, тел.: (044) 483-15-18; тел./факс: (044) 483-90-67
e.mail: ses@viaduk.net, http://www.oblses-kiev.com.ua Код ЄДРПОУ 38518118

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом в.о. директора
ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»
Г.М. Гринчук
від 06.01.2017 № 3

Протокол випробовування на фізико-хімічні показники

№ 4807/993 від 07.12.2018р.

Найменування зразка і НД Вола питна. ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Мета випробовування Визначання хімічного складу води.

Виробник, адреса _____

Замовник, адреса СВКП «Київводфонд»

Місце відбору зразка Бювет, вул. Бойченка, 15-17

Дата та час відбору зразка 29.11.2018р. 11⁴⁵ год.

Акт відбору № 4807

Стан зразка відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Дата надходження на випробовування 29.11.2018р.

Дата початку випробовування 29.11.2018р. Дата закінчення випробовування 07.12.2018р.

Назва показника	Одиниці виміру	Вимоги по НД не більше	Фактичне значення	Показник невизначеності	НД на методи випробовування	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6	7
Запах: при 20 ⁰ С /при 60 ⁰ С	бали	2/2	0/0	-	ГОСТ 3351-74	відповідає
Смак та присмак при 20 ⁰ С	бали	2	0	-	ГОСТ 3351-74	відповідає
Забарвленість	град.	20	11,8	-	ГОСТ 3351-74	відповідає
Каламутність	мг/дм ³	1,0	1,0	±20%	ГОСТ 3351-74	відповідає
Водневий показник	од. рН	6,5-8,5	7,35	±20%	ГОСТ 4077-2001	відповідає
Перманганатна окиснюваність	мг/дм ³	5,0	1,12	±0,2%	ГОСТ 23268.12-91	відповідає
Амоній	мг/дм ³	1,2	0,4	±2%	ГОСТ 4192-82	відповідає
Нітрити	мг/дм ³	0,1	<0,002	±5%	ГОСТ 4192-82	відповідає
Нітрати (NO ₃)	мг/дм ³	50,0	2,2	±20%	ГОСТ 18826-73	відповідає
Загальна жорсткість	ммоль/дм ³	7,0	5,3	±2%	ГОСТ 4152-72	відповідає
Сухий залишок	мг/дм ³	1000	285,0	±2%	ГОСТ 18164-72	відповідає
Хлориди	мг/дм ³	250	5,7	±4,5%	ДСТУ ISO 9297:2007	відповідає
Сульфати	мг/дм ³	250	10,12	±20%	ГОСТ 4389-72	відповідає
Залізо загальне	мг/дм ³	0,2	0,15	±25%	ГОСТ 4011-72	відповідає


Кальцій	мг/дм ³	130	76,1	± 5 мг/дм ³	ДСТУ ISO 6058:2003	відповідає
Магній	мг/дм ³	80	18,24	±20%	ДСТУ ISO 6059:2003	відповідає
Загальна лужність	ммоль/дм ³	6,5	6,2	±20%	ДСТУ ISO 9963- 1:2007	відповідає
Фтор	мг/дм ³	1,5	0,26	±25%	ГОСТ 4386-89	відповідає
Поліфосфати	мг/дм ³	3,5	0,018	±15%	ГОСТ 18309-72	відповідає
Алюміній	мг/дм ³	0,1	<0,04	±25%	ГОСТ 18165-89	відповідає
Миш'як	мг/дм ³	0,01	<0,005	±18%	ГОСТ 4152-89	відповідає
Марганець	мг/дм ³	0,05	0,0254	±20%	МВВ 081/12-4701- 01	відповідає
Мідь	мг/дм ³	1,0	0,0031	±40%	МВВ 081/12-4701- 01	відповідає
Цинк	мг/дм ³	1,0	<0,25	±25%	МВВ 081/12-4701- 01	відповідає
Хром	мг/дм ³	0,05	<0,001	±40%	МВВ 081/12-4701- 01	відповідає
Кадмій	мг/дм ³	0,001	0,0001	±50%	МВВ 081/12-4701- 01	відповідає
Нікель	мг/дм ³	0,02	0,0037	±30%	МВВ 081/12-4701- 01	відповідає
Свинець	мг/дм ³	0,01	0,0061	±25%	МВВ 081/12-4701- 01	відповідає
Нафтопродукти	мг/дм ³	0,01	<0,005	±50%	МВВ 081/12-0910- 14	відповідає
Поверхнево активні речовини аніоні	мг/дм ³	0,05	<0,025	±35%	МВВ 081/12-0909- 14	відповідає
ДТ	мг/дм ³	Сумарно 0,0005	<0,00005	±10%	МУ 4120-86	відповідає
ДЕ	мг/дм ³		<0,00005	±10%	МУ 4120-86	відповідає
ДД	мг/дм ³		<0,00005	±10%	МУ 4120-86	відповідає
У-ГХЦГ	мг/дм ³		<0,00002	±10%	МУ 4120-86	відповідає
Алдрін	мг/дм ³	0,00003	<0,00002	±10%	МУ 4120-86	відповідає
Гептахлор	мг/дм ³	0,00003	<0,00002	±10%	МУ 4120-86	відповідає


Підпис особи, що проводила
випробування :


Заступник директора, завідувач
відділу дослідження фізичних і хімічних факторів

Примітка:

-протокол випробувань може бути повністю або частково відтворений лише з дозволу ВЦ ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України».


А.М.Ткаченко


В.П.Шкоба


М.І.Гусович